

VERSTEE

== LEATHER ==

TECHNICAL SPECIFICATION SHEET

ARTICLE NAME	TITO
RAW MATERIAL	BULL EUROPE
AVERAGE SIZE	Ca. 5,00 m ²
THICKNESS	Ca. 1,1 mm

TEST	TEST METHOD	RESULT
Colour fastness to rubbing		
Nr. 100 dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 grey scale
Nr. 20 wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 grey scale
Nr. 20 alkaline pH 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 grey scale
Flexing endurance		
	IUP 20/UNI EN ISO 5402	≥ 30000
Tear strength		
	IUP 40/UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N
Adhesion		
	IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 2.00 N/cm
Light resistance (xenon) test		
	IUP 402/UNI EN ISO 105-B02	3 blue scale
Colour fastness to water spotting		
	UNI EN ISO 15700:2000	≥ 4/5 grey scale

VERSTEE

== LEATHER ==

Al onze ledersoorten voldoen aan de strikte regelgeving en EU-richtlijnen met betrekking tot het gebruik en de aanwezigheid van PCP, CFC, chroom VI, dimethylfumaraat (DMF) en azokleurstoffen tijdens het looiproces. Door de natuurlijke eigenschappen van leder kunnen kleurvariaties optreden tussen verschillende verfbatches.

Deze technische specificatiefiche werd zorgvuldig opgesteld op basis van de beschikbare informatie.

De opgegeven testresultaten gelden voor het leder op moment van levering. Verdere verwerking kan deze eigenschappen beïnvloeden.

Gezien het natuurlijke karakter van dit product en de daarmee samenhangende onvoorspelbare factoren, behouden wij ons het recht voor om de vermelde specificaties op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

INFORMATIE OVER REINIGING EN ONDERHOUD

Gebruik een zachte, droge microvezeldoek om stof en oppervlakkig vuil te verwijderen.

Voor grondigere reiniging: maak de doek licht vochtig met water en dep het oppervlak voorzichtig met zachte, cirkelvormige bewegingen, zonder te wrijven. Droog onmiddellijk na met een schone doek. Test altijd eerst op een onopvallende plek en breng het water aan op de doek, niet rechtstreeks op het leer.

Vermijd:

Veelvoorkomende oplosmiddelen zoals alcohol, aceton, ammoniakhoudende reinigers, bleekmiddelen of oliën, aangezien deze de beschermlaag kunnen aantasten.

Het laten staan van water op het oppervlak of het gebruik van te natte doeken

Langdurige blootstelling aan directe warmtebronnen zoals intens licht en/of radiatoren, wat verkleuring of verharding van de afwerking kan veroorzaken.

Scherpe of schurende voorwerpen die krassen kunnen veroorzaken.

Indien u specifieke crèmes of lotions voor lederonderhoud wenst te gebruiken, raden wij aan contact op te nemen met gespecialiseerder bedrijven die dergelijke producten aanbieden. Wij staan uiteraard ter beschikking om u hierbij verder te adviseren met ons Famaco gamma.