

# VERSTEE

== LEATHER ==

## TECHNICAL SPECIFICATION SHEET

ARTICLE NAME	ETRIO
RAW MATERIAL	BOVINE LEATHER - CHILE / SOUTH AFRICA
AVERAGE SIZE	Ca. 4,40 m <sup>2</sup>
THICKNESS	Ca. 0,9 mm

TEST	TEST METHOD	RESULT
Colour fastness to rubbing		
Nr. 500 dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 grey scale
Nr. 100 wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 grey scale
Nr. 50 alkaline pH 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 grey scale
Flexing endurance		
	IUP 20/UNI EN ISO 5402	≥ 30000
Tear strength		
	IUP 40/UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N
Adhesion		
	IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 2 N/cm
Light resistance (xenon test)		
	IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	5 blue scale
Fire resistance		
	UNI EN ISO 1021-1/2 IMO Resolution MSC.307 (88) Fire testing Procedures Code (2010 FTP Code) Annex 1 Part 8	Pass

Al onze ledersoorten voldoen aan de strikte regelgeving en EU-richtlijnen met betrekking tot het gebruik en de aanwezigheid van PCP, CFC, chroom VI, dimethylfumaraat (DMF) en azokleurstoffen tijdens het looiproces. Door de natuurlijke eigenschappen van leder kunnen kleurvariaties optreden tussen verschillende verfbatches.

Deze technische specificatiefiche werd zorgvuldig opgesteld op basis van de beschikbare informatie. De opgegeven testresultaten gelden voor het leder op moment van levering. Verdere verwerking kan deze eigenschappen beïnvloeden.

Gezien het natuurlijke karakter van dit product en de daarmee samenhangende onvoorspelbare factoren, behouden wij ons het recht voor om de vermelde specificaties op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

## INFORMATIE OVER REINIGING EN ONDERHOUD

Gebruik een zachte, droge microvezeldoek om stof en oppervlakkig vuil te verwijderen, of maak de doek licht vochtig met water en veeg het volledige oppervlak voorzichtig schoon.

Voor een grondigere reiniging: maak een oplossing van milde zeep, dompel een doek onder, wring deze goed uit en reinig het oppervlak met zachte, cirkelvormige bewegingen. Vermijd krachtig wrijven. Droog onmiddellijk na met een schone doek. Test de oplossing altijd eerst op een onopvallende plek. Breng de oplossing aan op de doek, niet rechtstreeks op het leder.

Vermijd:

Veelvoorkomende oplosmiddelen zoals alcohol, aceton, ammoniakhoudende reinigers, bleekmiddelen of oliën, aangezien deze de beschermlaag kunnen aantasten.

Het laten staan van water op het oppervlak of het gebruik van te natte doeken

Langdurige blootstelling aan directe warmtebronnen zoals intens licht en/of radiatoren, wat verkleuring of verharding van de afwerking kan veroorzaken.

Scherpe of schurende voorwerpen die krassen kunnen veroorzaken.

Indien u specifieke crèmes of lotions voor lederonderhoud wenst te gebruiken, raden wij aan contact op te nemen met gespecialiseerder bedrijven die dergelijke producten aanbieden. Wij staan uiteraard ter beschikking om u hierbij verder te adviseren met ons Famaco gamma.